

Technisches Datenblatt | technical data sheet

**STRATOR®**

**STRATOR® B-5 S7**  
PA66, Hochfest, high strength

Physikalische Eigenschaften   physical properties				
			t	k
Dichte   density 23 °C	ISO 1183	g/m <sup>3</sup>	1.51	
Schwindung (Fließrichtung)   shrinkage (flow direction)	S.O.P.	%	0.24	
Wasseraufnahme   water absorption 23 °C, 50% r.h   r.f.	ISO 62	%	1.5	
Wasseraufnahme   water absorption 23°C, Sätt, sat.		%	4.8	

Mechanische Eigenschaften   mechanical properties				
Zugfestigkeit   tensile strength 23 °C	ISO 527	MPa	230	165
Zugfestigkeit   tensile strength 90 °C	ISO 527	MPa	140	
Zugfestigkeit   tensile strength 120 °C	ISO 527	MPa	110	
Bruchdehnung   elongation at break 23 °C	ISO 527	%	2.2	2.5
Zug E-Modul   tensile modulus 23 °C	ISO 527	MPa	15,500	10,500
Zug E-Modul   tensile modulus 90 °C	ISO 527	MPa	9400	
Zug E-Modul   tensile modulus 120 °C	ISO 527	MPa	9,100	
Biegefestigkeit   flexural strength 23 °C	ISO 178	MPa	345	220
Biege E-Modul   flexural modulus 23 °C	ISO 178	MPa	13,000	
Charpy Schlagzähigkeit   charpy impact, unnotched 23 °C	ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	100	
Charpy Kerbschlagzähigkeit   charpy impact, notched 23 °C	ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	30	

Thermische Eigenschaften   thermal properties				
Wärmeformbeständigkeit   HDT/A 0.45 N	ISO 75	°C	220	
Wärmeformbeständigkeit   HDT 1.82 N	ISO 75	°C	220	
Wärmeleitfähigkeit   thermal conductivity	ISO 8301	W/(mK)	0.33	
Wärmeausdehnungskoeffizient   CLTE 23°C	ISO 7991	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	21	

Elektrische Eigenschaften   electrical properties				
Durchschlagfestigkeit   Di-electric strenght	IEC 60243-1	kV/mm	35	
CTI	IEC 112	V	500	
Oberflächenwiderstand   surface resistivity	ASTM D257	Ω/sq	10 <sup>12</sup>	
UL	UL94B		HB	

(t) = spritzfrisch | dry as moulded  
(k) = konditioniert | conditioned

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und sollen über Anwendungsmöglichkeiten informieren. Die Eignung für konkrete Anwendungszwecke wird nicht zugesichert, diese muss für jeden Einzelfall geprüft werden. Wir verweisen auch auf unsere Liefer- u. Verkaufsbedingungen. STRATOR® ist ein geschütztes Warenzeichen von EPIC Polymers Ltd. | Marie-Curie-Straße 10 | D-67661 Kaiserslautern | mail@epicpolymers.com | www.epicpolymers.com.

These property values are guide values and should only inform about application possibilities. The suitability for concrete application purposes is not a guaranteed and should be examined for each individual case. We also refer to our terms of sale- and supply conditions. STRATOR® is a registered trademark of EPIC Polymers Ltd. | Marie-Curie-Straße 10 | D-67661 Kaiserslautern | mail@epicpolymers.com | www.epicpolymers.com .