

Technisches Datenblatt | technical data sheet

TRIBOCOMP®

TRIBOCOMP® PA6 GF40 TS5
PA6, GF 40, Tribosystem 5

Physikalische Eigenschaften physical properties				
			t	k
Dichte density 23 °C	ISO 1183	g/m³	1.56	
Schwindung (Fließrichtung) shrinkage (flow direction)	S.O.P.		0.3	
Wasseraufnahme water absorption 23 °C, 50% r.h r.f.	ISO 62	%	1.2	
Wasseraufnahme water absorption 23°C, Sätt, sat.		%	4.1	

Mechanische Eigenschaften mechanical properties				
Zugfestigkeit tensile strength 23 °C	ISO 527	MPa	190	
Zugfestigkeit tensile strength 90 °C	ISO 527	MPa	95	
Zugfestigkeit tensile strength 120 °C	ISO 527	MPa	80	
Bruchdehnung elongation at break 23 °C	ISO 527	%	2	
Zug E-Modul tensile modulus 23 °C	ISO 527	MPa	12,000	
Zug E-Modul tensile modulus 90 °C	ISO 527	MPa	5,000	
Zug E-Modul tensile modulus 120 °C	ISO 527	MPa	4,500	
Biegefestigkeit flexural strength 23 °C	ISO 178	MPa	250	
Biege E-Modul flexural modulus 23 °C	ISO 178	MPa	11,000	
Charpy Schlagzähigkeit charpy impact, unnotched 23 °C	ISO 179	kJ/m²	80	
Charpy Kerbschlagzähigkeit charpy impact, notched 23 °C	ISO 179	kJ/m²	15	

Thermische Eigenschaften thermal properties				
Wärmeformbeständigkeit HDT/A 0.45 N	ISO 75	°C	220	
Wärmeformbeständigkeit HDT 1.82 N	ISO 75	°C	215	
Wärmeleitfähigkeit thermal conductivity	ISO 8301	W/(mK)	0.31	
Wärmeausdehnungskoeffizient CLTE 23°C	ISO 7991	10 ⁻⁶ K ⁻¹	28	

Elektrische Eigenschaften electrical properties				
Durchschlagfestigkeit Di-electric strenght	IEC 60243-1	kV/mm	36	
CTI	IEC 112	V	500	
Oberflächenwiderstand surface resistivity	ASTM D257	Ω/sq	10 ¹²	
UL	UL94B		HB	

Tribologische Eigenschaften tribological properties				
Verschleißfaktor wear factor 23 °C	ASTM 3702		10	
Statischer Reibkoeffizient static c.o.f. 23 °C	ASTM 3702		0.19	
Dynamischer Reibkoeffizient dynamic c.o.f. 23 °C	ASTM 3702		0.21	

(t) = spritzfrisch | dry as moulded
(k) = konditioniert | conditioned

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und sollen über Anwendungsmöglichkeiten informieren. Die Eignung für konkrete Anwendungszwecke wird nicht zugesichert, diese muss für jeden Einzelfall geprüft werden. Wir verweisen auch auf unsere Liefer- u. Verkaufsbedingungen.

TRIBOCOMP® ist ein geschütztes Warenzeichen von EPIC Polymers Ltd. | Am Marie-Curie-Straße 10 | D-67661 Kaiserslautern | mail@epicpolymers.com | www.epicpolymers.com.

These property values are guide values and should only inform about application possibilities. The suitability for concrete application purposes is not a guaranteed and should be examined for each individual case. We also refer to our terms of sale- and supply conditions. TRIBOCOMP® is a registered trademark of EPIC Polymers Ltd. | Marie-Curie-Straße 10 | D-67661 Kaiserslautern | mail@epicpolymers.com | www.epicpolymers.com .