

Technisches Datenblatt | technical data sheet

**TRIBOCOMP®**

**TRIBOCOMP® PP LGF20 TS13**

PP, LGF 20, geschmiert, geräuscharm | Lubricated, low noise

Physikalische Eigenschaften   physical properties			
Dichte   density 23 °C	ISO 1183	g/m³	1.03
Schwindung (Fließrichtung)   shrinkage (flow direction)	S.O.P.		0.7
Wasseraufnahme   water absorption 23 °C, 50% r.h   r.f.	ISO 62	%	0.01
Wasseraufnahme   water absorption 23°C, Sätt, sat.		%	0.02

Mechanische Eigenschaften   mechanical properties			
Zugfestigkeit   tensile strength 23 °C	ISO 527	MPa	95
Zugfestigkeit   tensile strength 90 °C	ISO 527	MPa	45
Zugfestigkeit   tensile strength 120 °C	ISO 527	MPa	40
Bruchdehnung   elongation at break 23 °C	ISO 527	%	5
Zug E-Modul   tensile modulus 23 °C	ISO 527	MPa	5,200
Zug E-Modul   tensile modulus 90 °C	ISO 527	MPa	3,700
Zug E-Modul   tensile modulus 120 °C	ISO 527	MPa	3,100
Biegefestigkeit   flexural strength 23 °C	ISO 178	MPa	110
Biege E-Modul   flexural modulus 23 °C	ISO 178	MPa	4,700
Charpy Schlagzähigkeit   charpy impact, unnotched 23 °C	ISO 179	kJ/m²	60
Charpy Kerbschlagzähigkeit   charpy impact, notched 23 °C	ISO 179	kJ/m²	20

Thermische Eigenschaften   thermal properties			
Wärmeformbeständigkeit   HDT/A 0.45 N	ISO 75	°C	150
Wärmeformbeständigkeit   HDT 1.82 N	ISO 75	°C	145
Wärmeleitfähigkeit   thermal conductivity	ISO 8301	W/(mK)	0.28
Wärmeausdehnungskoeffizient   CLTE 23°C	ISO 7991	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	50

Elektrische Eigenschaften   electrical properties			
Durchschlagfestigkeit   Di-electric strenght	IEC 60243-1	kV/mm	45
CTI	IEC 112	V	600
Oberflächenwiderstand   surface resistivity	ASTM D257	Ω/sq	10 <sup>15</sup>
UL	UL94B		HB

Tribologische Eigenschaften   tribological properties			
Verschleißfaktor   wear factor 23 °C	ASTM 3702		15
Statischer Reibkoeffizient   static c.o.f. 23 °C	ASTM 3702		0.11
Dynamischer Reibkoeffizient   dynamic c.o.f. 23 °C	ASTM 3702		0.13

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und sollen über Anwendungsmöglichkeiten informieren. Die Eignung für konkrete Anwendungszwecke wird nicht garantiert, diese muss für jeden Einzelfall geprüft werden. Wir verweisen auch auf unsere Liefer- u. Verkaufsbedingungen.

TRIBOCOMP® ist ein geschütztes Warenzeichen von EPIC Polymers Ltd. | Marie-Curie-Straße 10 | D-67661 Kaiserslautern | mail@epicpolymers.com | www.epicpolymers.com.

These property values are guide values and should only inform about application possibilities. The suitability for concrete application purposes is not a guaranteed and should be examined for each individual case. We also refer to our terms of sale- and supply conditions. TRIBOCOMP® is a registered trademark of EPIC Polymers Ltd. | Marie-Curie-Straße 10 | D-67661 Kaiserslautern | mail@epicpolymers.com | www.epicpolymers.com .